

Ø interior Inside Ø Ø Intérieur Tolerancia: ISO 1307			Peso Weight Poids +/- 5%	Presión rotura Bursting pressure Pression Éclat.	Long. rollo Coil length Mín s/ISO 1307
"	mm		gr/m	bar	m
	13		140	26	25/50
	15		180	23	25/50
	19		250	21	25/50
	25		370	17	25/50


**Estructura / Structure:**

Tubo flexible en PVC reforzado con malla tricotada de poliéster.

Flexible tube in PVC reinforced with polyester yarn (tricot braided)

Tuyau en PVC flexible renforcé avec fils de polyester (tricot braided)

**Color / Colou / Couleur:**

Azul transparente con dos líneas blancas e interior blanco.

Transparent blue with two white stripes. White inside.

Bleu transparent avec deux lignes blanches et un blanc intérieur.

**Temperatura de uso / Temp. range:**

-15 °C +60 °C



\*\*\* Otros diámetros bajo petición - Further diameters upon request - Autres diamètres sous demande

**Aplicaciones / Applications / Applications:**

Manguera integrada para elevada resistencia en el jardín, para limpieza de vehículos, caravanas, etc.

Integrated very heavy-duty solution for the garden, home car-wash, verandas, etc. Practical solution for campers and boaters needs.

Tuyau intégré pour une haute résistance dans le jardin, pour propreté de véhicules, de caravanes, etc..

**Características / Features / Caractéristiques:**

Sin pliegues y con menos torceduras. Segura para agua potable (todos los materiales utilizados son No Tóxicos y libres de Cd y Ba)

No folds and less twists. Safe for drinking water (all materials used in the composition are Non-Toxic and free of Cadmium and Barium)

Sans plis et moins de flexion. L'eau potable (tous les matériaux utilisés sont Non Toxiques et exempts de Cadmium et de Baryum)

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.