


Ø interior Inside Ø Ø Intérieur		Ø exterior Outside Ø Ø Extérieur	Espesor Thickness Épaisseur	Peso Weight Poids	Presión rotura Bursting pressure Pression Éclat.	Long. rollo Coil length Mín s/ISO 1307	
"		mm	mm	gr/m		m	
		6	12	3	108	60	50
		9	15	3	144	48	50
		10	16	3	156	40	50
		13	20	3,5	231	32	50
		19	27	4	368	28	50
<p>*** Otros diámetros, colores o longitudes, bajo petición</p> <p>*** Further diameters, colours or lengths upon request</p> <p>*** Autres diâmetros, couleurs ou longueurs sous demande</p>							



Estructura / Structure:

Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster.

Flexible tube in PVC reinforced with polyester yarn.

Tuyau en PVC flexible renforcé avec fils de polyester.

Color / Colou / Couleur:

Código/ Code 534: Azul Transparente / Transparent blue / Blue Transparent

Código/ Code 535: Rojo Transparente / Transparent red / Rouge transparent

Temperatura de uso / Temp. range:

-20 °C +65 °C



Aplicaciones / Applications / Applications:

Manguera de aire comprimido para uso general en la industria, principalmente en los sistemas hidráulicos y neumáticos. En la industria, los varios colores distinguen mangueras diferentes.

En caravanas, por ejemplo, se utiliza la mangueras de color azul en la zona de agua fría, y en rojo para agua caliente.

Compressed air hose for general use in industry, mainly in hydraulic systems and pneumatic systems. The caravan as blue water hose in the area in cold water, hot water in red. In the engineering industry to the color distinction of the various hoses

Tuyau d'air comprimé pour usage général dans l'industrie, essentiellement dans les systèmes hydrauliques et les systèmes pneumatiques. Dans l'industrie de l'ingénierie à la distinction des couleurs des tuyaux divers.

La caravane comme tuyau d'eau bleue dans la zone à l'eau froide, eau chaude en rouge.

Características / Features / Caractéristiques:

Elevada flexibilidad.

Presión de trabajo máxima recomendada (a 20°C): 1/4 de la presión de rotura.

High flexibility.

Recommended max. working pressure (at 20°C): 1/4 of bursting pressure.

Haute flexibilité.

Pression de travail une maxime recommandée (à 20°C) : un 1/4 de la pression de rupture.

Los valores de presión corresponden a temperaturas de trabajo de 20 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to pressure correspond to working temperatures between 20 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression correspondent aux températures de travail de 20 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.